



Oljelasyr på Stendörrens Naturum.

### Färdigmålning med toppfärg

Färgtyp för färdigmålning väljs med hänsyn till estetiska och andra egenskaper som den målade ytan kommer att ha. Färdigmålningen omfattar oftast två strykningar. Följ färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

**Tabell 38** Ytbehandling av trä – exempel

Förbehandling	Grundmålning	Färdigmålning	Målningsbehandlingar för nymålning enligt AMA Hus
Penetrerande grundolja	Alkydoljgrundfärg	2 gånger. Akrylatfärg	66-04511 = industriell grundbehandling, slipning, påbättring med grundolja på ändträ och skarvar, 2 gånger, strykning med akrylatfärg.
Penetrerande grundolja	Alkydoljgrundfärg	2 gånger. Alkydoljefärg	65-04511 = industriell grundbehandling, slipning, påbättring med grundolja på ändträ och skarvar, 2 gånger, strykning med alkydoljefärg.
Linoljgrundfärg (40 procent spädning av linoljefärgen)	Linoljgrundfärg (20 procent spädning av linoljefärgen)	Linoljefärg, lösningsmedelsburen	65-04511 = industriell grundbehandling, slipning, påbättring med linolja på ändträ och skarvar, 2 gånger, strykning med linoljefärg.
Penetrerande grundolja	Alkydoljgrundfärg	2 gånger. Täcklasyrfärg	
-	Lasyrfärg	Lasyrfärg	67-06542 = industriell grundbehandling, slipning, påbättring med grundolja på ändträ och skarvar, 1 gång, strykning med lasyrfärg.
-	Slamfärg	Slamfärg	62-04509 = industriell grundbehandling, slipning, påbättring med slamfärg på ändträ och skarvar, 1 gång, strykning med slamfärg.